

# KLEJ DO PVC-U TANGIT



Klej do PVC-U przeznaczony do łączenia rur i kształtek wypełniający szczeliny (do 0,6mm) w systemach ciśnieniowych i odwadniających. Stosowany do średnic  $\leq 400\text{mm}$  oraz maksymalnego ciśnienia 16 bar (PN16). Opakowanie może być wyposażone w pędzel.

Stosowany w systemach zgodnych z normami PN-EN 1329, PN-EN ISO 1452 oraz PN-EN ISO 15493 (PVC). Klej spełnia normy PN-EN 14680 oraz PN-EN 14814.

<b>Baza chemiczna</b>	Roztwór PVC w rozpuszczalniku
<b>Odporność chemiczna</b>	Połączenia klejone są w pełni odporne na wodę. Odporność na substancje chemiczne jest zależna oraz tolerancji klejonych elementów, czasów schnięcia i obciążenia ciśnieniowego. W przypadku substancji agresywnych chemicznie należy potwierdzić odporność.
<b>Maksymalna temperatura eksploatacji</b>	+60 °C
<b>Barwa</b>	Żółta (przezroczysta)
<b>Gęstość</b>	0,96 g/cm <sup>3</sup>
<b>Całkowita wytrzymałość</b>	24 h

Klej Tangit może być używany w instalacjach wody pitnej, czego potwierdzeniem jest atest PZH.

Wskazówki dotyczące stosowania:

1. Cięcie rur wykonać prostopadle do osi, krawędź fazować i gratować,
2. Oczyszczyć powierzchnie klejone za pomocą zmywacza Tangit,
3. W możliwie krótkim czasie nałóż warstwę kleju na całą łączoną powierzchnię rury oraz kształtki. Warstwa kleju na rurze powinna być grubsza, a wewnątrz kształtki cieńsza,
4. Od razu po nałożeniu kleju połączyć elementy i usunąć nadmiar kleju,
5. Nie należy obciążać połączenia przez pierwsze 10 minut. Szczelnie zamknąć pojemnik z klejem,
6. Do łączenia następujących średnic rur używać określonych pędzli jeżeli opakowanie nie zostało w taki wyposażone:

<b>32mm</b>	<b>40 – 63 mm</b>	<b>75 – 160 mm</b>	<b>225 – 280 mm</b>	<b>≥ 315 mm</b>
8 mm (okrągły)	2,5 cm (płaski)	5 cm (płaski)	6,5 cm (płaski)	7,5 cm (płaski)

Warunki stosowania i przechowywania:

- Nie należy wykonywać połączeń w temperaturach  $\leq +5$  °C,
- Termin przydatności 24 miesiące od daty produkcji w nieotwartym opakowaniu. Należy przechowywać w temperaturach od +5 °C do +25 °C,
- Po otwarciu należy szczelnie zamknąć pojemnik i przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, zabezpieczonym przez mrozem.

Przybliżone zużycie kleju (g):

D	20	32	50	63	75	90	110	140	160	200	225	315
<b>Ilość kleju</b>	3	5	9	15	20	36	60	90	120	200	300	500

Dostępne opakowania:



POJEMNOŚĆ	SYMBOL
250 ml	1090056
500 ml	1090057
1000 ml	1090058
1000 ml (bez pędzla)	1090006

**Producent:**

Henkel AG & Co



**Dystrybutor:**

Budmech sp. z o.o. sp. k.  
systemy-rurowe@budmech.pl

+48 22 765 64 25